

Шпагат 1500-810 текс білий/color Витий

Артикул (умовне позначення)	Лінійна щільність, текс	Назва волокон, ниток, матеріалів, їх відсотковий вміст	Колір	Товщина, ≈ мм	Число кручень на 1 м	Кількість метрів в 1 кг, ≈ м	Тип бобіни, вага намотки	Розривне навантаження, кгс	Вологість, %	Технологія (спосіб) скручування
1200БНАТ100 ВИТ	1200 текс	100% бавовна (натуральна, невивіблена хімічними реактивами)	Білий	3.0	150	830	Циліндр (висота 29 см), вага до 2,8 кг	9.8	10 і менше	витий (подвійний)
1500БНАТ100 ВИТ	1500 текс			4.5		660		10.5		
1200Б/colorВ ИТ	1200 текс	93% бавовна (натуральна, невивіблена хімічними реактивами) / 7% бавовно/поліестер (колір в асортименті)	Біло/колір	3.0	150	830		9.8	10 і менше	витий (подвійний)
1500Б/colorВ ИТ	1500 текс			4.5		660		10.5		
810БНАТ100В ИТ	810 текс	100% бавовна (натуральна, невивіблена хімічними реактивами)	Білий	2.2	150	1250		8.5	10 і менше	витий (подвійний)
1000БНАТ100 ВИТ	1000 текс			2.5		1000		9.2		
810Б/colorВ ИТ	810 текс	92% бавовна (натуральна, невивіблена хімічними реактивами) / 8% бавовно/поліестер (колір в асортименті)	Біло/колір	2.2	150	1250		8.5	10 і менше	витий (подвійний)
1000Б/colorВ ИТ	1000 текс			2.5		1000		9.2		